

# 犀利牌快補膠

發佈時間

12/07/2012

### 產品描述：

犀利牌快補膠為溶劑型氯丁具萬能膠，適用於滲透及非滲透表面。

### 包裝：

15毫升/支 及 50毫升/支

### 用途：

快補膠適用於多種不同的表面，在不同的表面上以乾式黏合法可達到即時黏合效果。特別適合用於黏接軟木、橡膠、皮革、帆布、膠片\*、毛氈、金屬及木材。

### 技術特性：

- 即時黏合
- 耐熱
- 具彈性
- 室內戶外皆可使用

### 使用方法：

於通風良好的地方使用。確保施工表面清潔、乾淨及無油脂和污垢。

### 乾式黏合

1. 如需將黏合的物料切細，請確保物料黏合前已預留所需修剪的部份並待乾固後修剪。
2. 用棉棍將快補膠完全塗上需黏合的兩面，待黏合的兩面均指觸乾後才互相貼上。 - 約20分鐘，不多於40分鐘。
3. 用銷釘或其他工具保持兩個表面分開，對齊兩面，移去銷釘，由邊沿開始黏合並緊壓表面。
4. 用滾輪在已黏合的物料上來回滾動或在軟墊上由內往外輕錘表面以確保妥善黏合。24小時後可達至最高黏合強度。

### 濕式黏合

(用於細小範圍或黏接滲透性物料) 於通風良好的地方使用。確保施工表面清潔、乾淨及無油脂和污垢。

1. 將快補膠塗上一邊，將兩個表面黏合，用夾子固定直至乾固。

### 清潔：

未乾固前請用白電油清潔。快補膠於乾固後會變得難以移除，使用漆油稀釋劑或甲苯浸泡有助快補膠輕微變軟。

### 使用提示：

- 黏合強度需視乎黏合表面，黏合表面越大強度越高。
- 滲透性極高的表面或需塗上兩層快補膠。
- 於非透性表面請待表乾後才黏合以避免起泡。

### 技術參數：

#### 一般

棉布剝離\*\* 40 牛頓/25 毫米

棉布剪切力\*\* 0.5 公斤/625 平方毫米

覆蓋率 4 平方米/1 升

#### 固化時間#

指觸乾時間 不多於 40 分鐘

初始固化 15-30 分鐘

完全固化 24 小時

#### 抵禦性

溫度上限 +130°C

\*\*只供參考 - 不適合作規格用

# 請留意固化時間長短需視乎黏合物料的表面

# 犀利牌快補膠

發佈時間

12/07/2012

### 應用限制：

- 不應在低於10°C的環境中使用
- 不適用於黏接聚丙烯及聚乙烯
- \*部份塑膠如乙烯基膠片及聚苯乙烯或會被快補膠侵蝕。使用前請先在不顯眼地方測試。快補膠黏合部份膠地板或會導致褪色或起泡，請先尋求膠地板生產商建議，一般採用犀利牌水性環保萬能膠會較適合。
- 不適用於黏接粗糙及不完全吻合的黏合面(如需黏合以上表面，可使用犀利牌液體釘或犀利牌快黏液體釘)。

### 警告/安全指引/運輸資訊：

請參照犀利牌網站上的物料安全說明書(MSDS)。