

犀利牌快補膠 (透明配方)

產品描述

犀利牌快補膠 (透明配方) 專為黏合大範圍而平滑緊貼的物件而設。快補膠 (透明配方) 耐用持久，具有耐熱及耐水功能。

包裝

包裝	容量
支裝	50毫升

用途

犀利牌快補膠 (透明配方) 特別適用於黏合椅桌或工作台上的單板和層壓板的工作。亦適用於黏合單板、橡膠、軟木、毛氈、皮革、帆布、金屬、木材和及層壓板。

技術特性

- 透明水晶色
- 施工時及乾後透明
- 耐用持久
- 耐熱抗水

技術參數

性能	典型值
顏色	施工時及乾後透明
操作時間	15-30 分鐘
達至最強黏合效果時間	24 小時
覆蓋率	單一表面 - 5m ² /L 兩個表面 - 2.5m ² /L
溫度限制	最高可達 80°C

資料只供參考

應用

一般黏接

1. 確保所有黏合表面必須乾淨及乾燥，小心地扭開蓋子和去除封口。如裁切層壓板，建議裁切略大的尺寸。
2. 均勻地塗上兩個待黏表面，確保兩面都完全塗上膠水，仍然保持兩個待黏表面分開，待膠水半乾約 15 分鐘 (不多於 30 分鐘)。
3. 將兩面邊緣對齊並施壓黏合起來。
4. 利用滾筒或搥子在中心點由內向外用力壓緊可使黏合更緊密。黏合後 24 小時達最強效果。夾緊翹曲或捲曲表面時，可能需要夾具輔助施壓。

濕式黏接

細小物件或多孔性滲透材料

1. 確保所有黏合表面必須乾淨及乾燥。
2. 在其中一面塗上膠水後，立即用夾鉗夾緊兩面直至黏實。

清潔

未固化的快補膠可用松節水移除。固化後的快補膠需以打磨或刮的方式移除。

使用提示

- 確保與要黏合的材料兼容，在不顯眼的區域進行測試或與材料製造商確認 (如某些乙烯基地板覆蓋物與溶劑型產品是不兼容)
- 不應在低於 10°C 的環境中使用
- 使用前請確保物件乾透

限制

- *不適用於聚乙烯或聚丙烯塑膠

警告/安全指引/運輸資訊

請參閱犀利牌網站 www.selleys.com.hk 中的安全說明書以得到更多資訊。