

# 犀利牌水性環保萬能膠

發佈時間

12/5/2016

### 產品描述：

犀利牌水性環保萬能膠為一種水性、具彈性的接觸黏合劑，特別適用於黏合緊密吻合的表面，形成持久、耐熱及防水的黏合鍵。

### 包裝：

50毫升/支。施工時白色，乾後透明。

### 用途：

水性環保萬能膠適用於多種不同的表面，包括滲透性及非滲透性的，如膠板 (Laminex®, Formica®)、中纖板、木材、軟木、橡膠、金屬、皮革、帆布、纖維水泥板及發泡膠。水性環保萬能膠不含有機溶劑，適合黏接對溶劑敏感的物料，如聚苯乙烯發泡膠。

### 技術特性：

- 不易燃 - 不含易燃溶劑，使用更安全
- 無毒性 - 無難聞氣味
- 抵禦性 - 優異的抗高、低溫能力，完全固化後耐水性優良(見應用限制)
- 乾後透明
- 可用於潮濕物料上

### 技術參數：

外觀	奶白色液體
黏度	18,000–20,000cP
固體含量	約 53% (重量比)
耐熱性	最低 160°C
0.5 公斤剪切/625 平方毫米	
剪切附着力	900kPa/625 平方毫米 (夾板/棉布，24 小時)

### 使用方法：

- 確保施工表面清潔、乾淨及無油脂和污垢。
- 乾式黏合 - 將水性環保萬能膠均勻地塗於需黏合的兩面，待黏合的兩面均表乾變透明後才互相貼上(約20-30分鐘)。用銷釘或其他工具保持兩個表面分開，對齊兩面，移去銷釘，由邊沿開始黏合並壓緊表面。
- 用滾輪在已黏合的物料上來回滾動或在軟墊上由內往外輕錘表面以確保妥善黏合。
- 一般黏合 - 以乾式黏合或以濕式黏合黏接細小的滲透性物料，在其中一邊塗上水性環保萬能膠，立即將兩個表面黏合，並用夾子輕夾固定。

犀利牌水性環保萬能膠可於吸收性物料上作濕式黏合，如木材、卡板等。

### 乾固時間 \*20-40分鐘

24小時後可達至最高黏合強度。

[\*乾固時間會因溫度、濕度及黏合的物料而有所變化。當萬能膠開始變透明即可進行黏合。最長開放時間為施工後8小時。]

### 覆蓋率

以單一面計算，500毫升的水性環保萬能膠完可覆蓋將2平方米(會因表面的滲透性而異)。

# 犀利牌水性環保萬能膠

發佈時間

12/5/2016

### 清潔：

乾固前，請用濕布及清水將工具及多餘的萬能膠清除。

### 應用限制：

- 寒冷或潮濕天氣下（濕度高），乾燥時間會大幅延長
- 不適用於長期潮濕或水氣重的地方
- 不適用於黏接聚丙烯及聚乙烯
- 不應在低於10°C的環境中使用

### 警告/安全指引/運輸資訊：

請參照犀利牌網站上的物料安全說明書(MSDS)。