

# 犀利牌速乾液體釘

## 產品描述

犀利牌速乾液體釘是高級、高表現性的聚氨酯建築黏合劑，10分鐘即穩固貼妥\*。速乾液體釘於各液體釘系列中提供極高的終極黏合強度，即使黏合兩個非滲透性表面，亦能形成耐用持久、防水的化學黏接，適用於大部份建材。

## 包裝

包裝	容量	顏色
支裝	325克	半透明

## 用途

犀利牌速乾液體釘適用於木材、中纖板、瓷磚、塑膠、石材、混凝土、金屬、橡膠、石膏板及輕有機溶劑防腐劑處理松木。

## 技術特性

- 迅速固化
- 極高終極黏合強度
- 防水
- 耐候

## 技術參數

性能	典型值
外觀	具觸變性的軟膏
顏色	半透明
技術	濕氣固化聚氨酯
操作時間	5分鐘
初始固化	10分鐘
完全固化	24小時
剪切強度	正常溫度下7天後達 $\geq 10\text{MPa}$
溫度限制	-15°C 至 100°C

資料只供參考

## 認可及標準

速乾液體釘的防水功能達BS-EN 204 D4標準。

## 使用方法

請勿吞嚥。僅在通風良好處應用。避免接觸皮膚和眼睛。

## 應用

1. 確保施工表面乾淨及無油污及灰塵，除去積水。
2. 剪掉紙管頂端，裝上膠嘴，切成內徑適宜的開口（內徑寬度約 5 毫米）。
3. 在一個黏合表面從頭至尾施膠。在平板面上每隔 40 厘米施膠。
4. 把工件對齊並牢固地壓在一起。使用足夠的釘子，螺釘或夾具以確保持整個黏合面接觸良好。對齊後仍可於 5 分鐘內重新定位。
5. 於滲透性物料上施工後放置 15-20 分鐘可移除臨時固定物件或夾具\*。

## 清潔

濕 – 用丙酮或松節水立即清潔工具和施工表面

乾 – 以鑿，刮擦或打磨的方法去除

## 使用提示

- 黏合劑需要濕氣固化，因此乾燥時間會視乎溫度、濕度及物料滲透性而改變。
- 犀利牌速乾液體釘於固化時會輕微膨脹。
- 可用於粗糙及不完全吻合的表面。可填補寬度 3 毫米或以內的裂縫。

## 應用限制\*

- \*在非常乾燥的木材、重型物件、低滲透性表面或較低溫的情況下施工，固化時間或會延長。於施工表面噴上一層薄霧水可加速固化。
- 不適用於低於 5°C 的環境施工。
- 用作結構性黏接時，請勿以黏合劑作為唯一結構黏接物。
- 不適合長期浸水。

## 警告/安全指引/運輸資訊

請參閱犀利牌網站 [www.selleys.com.hk](http://www.selleys.com.hk) 中的安全說明書以得到更多資訊。