

犀利牌多用途透明玻璃膠

發佈時間

2014

產品描述：

犀利牌多用途透明玻璃膠是一種酸性固化，單組份矽膠密封膠，對大部份家居物料具優良的附著力，能提供彈性持久的防水密封功能。

包裝：

75克

用途：

對玻璃、鋁、不鏽鋼、多數塑膠、橡膠、木材、帆布、陶瓷及與玻璃相似的表面有優越的附著力。

技術特性：

- 對玻璃、金屬、木材及陶瓷物具優異附著力
- 形成持久密封
- 固化時不收縮
- 抗紫外線
- 彈性持久 - 不收縮、破裂、粉碎或乾枯
- 耐候

應用限制：

- 不可上漆
- 除玻璃魚缸外，不推薦應用於水線下
- 不能黏附混凝土、水泥製品及油質木材(如塞浦路斯木、柚木、紅杉、花梨木及黑檀木)
- 不能黏附含有鋅或銅的金屬、大理石、石灰石及鉛製品

技術參數：

外觀	不垂流，無溶劑軟膏
固化途徑	濕氣固化，並非常迅速地發展為橡膠狀
固化速率	2 毫米深/日
結皮時間	5-10 分鐘 (視乎氣候)
伸展率	約 400% (ASTM D412)
溫度限制	-60°C 至 +150°C
可承受接縫移動	於適當設計接縫*施工，移動為不超過原縫闊度的±25%

*適當設計接縫指常規概念中正確的密封範圍，如密封深度等於密封闊度的一半，及玻璃膠應施於有適當的背墊物，避免玻璃膠無法黏附或限制玻璃膠的活動。

使用方法：

1. 確保施工表面乾淨，無肥皂、污積、塵埃、油脂及鏽漬。施工前請用松節水清潔及乾淨的抹布擦乾施工位置。
2. 用帽蓋頂端刺穿玻璃膠咀上的封口。
3. 將管咀切削至需要的大小，並將管咀套上玻璃膠咀上。
4. 為達至平滑的密封，將管咀微傾至適合的角度，以前推方向施工，確保玻璃膠接觸到所有施工表面。
5. 用沾有清潔劑的抹刀於施工位置上輕刮，可達至平滑的完工面。
6. 多餘的玻璃膠需於5-10分鐘內結皮前清走。請用沾上松節水的濕布將多餘的玻璃膠擦走。
7. 玻璃膠會於24小時內完全固化(以3毫米厚度為基準)。此時可使用鋒利的刀片將不需要的玻璃膠清除，但請避免切削密封的部份。

犀利牌多用途透明玻璃膠

發佈時間

2014

用於魚缸

待7天達至完全固化。請於放入魚隻前，用清水徹底清潔乾淨、放乾後再加水。可用於製作及維修小型魚缸。對用於大型水缸，需要特別設計。如有任何疑問，可聯絡犀利牌查詢。

注意：施工時會無害的醋酸味，但氣味會於玻璃膠固化後消散。

清潔：

於固化前可用沾上松節水或丙酮的濕布將施工位置多餘的玻璃膠抹走。

玻璃膠固化後會變得極難以移除，需用打磨或刀具修剪方式移除。

使用提示：

- 於施工前在施工位置兩旁貼上膠紙，並於玻璃膠結皮前將膠紙撕下，可使完成品更為整潔。
- 由於玻璃膠不可上漆，所以請於施膠前完成上漆，使完成品更為美觀。
- 在結皮前，用沾有清潔劑的抹刀可把完工面抹平。

警告/安全指引：

玻璃膠固化前請避免與皮膚及眼睛接觸。如不慎接觸眼睛，請用大量清水沖洗 15 分鐘並尋求醫學建議。請用洗滌劑及清水將外露的皮膚清潔乾淨。請避免吸入氣體。由於此產品使用時會釋出酸性氣體，請於良好的通風環境下使用。

運輸/儲存/危險物資訊：

儲存

請儲存於陰涼乾燥環境

運輸

無限制