

專易寶建築強力粘接劑

發佈日期
2015/11/24

描述

專易寶建築強力粘接劑是一種單組份，由聚合物組成的溶劑型建築膠粘劑。它可以跟大部分建材相容並形成強力粘接。例如：纖維板，水泥板，刨花板，層壓板，混凝土，磚塊，鋁材，石材，玻璃，陶瓷和部份塑膠。

包裝

350g/支

優點

- 未乾固時可以重新定位
- 乾後可上漆
- 可以粘接濕木（用前需測試）
- 可以粘接大部分建材
- 優異的立面施工性
- 固化快，粘接强度高
- 低溫柔韌，抗開裂
- 低氣味，無甲苯、無二甲苯、無正己烷

典型性能

抗垂流性：好

開放時間：10-15 分鐘（濕粘法，取決於周圍環境）

初乾時間：24-72 小時

剪切強度：> 0.8Mpa（7 天后）

覆蓋面積：每 350 克的紙管可以擠出直徑為 6 毫米，長約 13 米的膠條

VOC 含量：< 70g/L

施工指引

表面預處理

所有表面必須乾淨，無灰塵，無油脂，無矽酮膠，無鬆動的油漆。油脂應該用松節水擦除。打磨金屬表面可以增加膠體對金屬面的咬合力。在潮濕木材表面，積水應該被擦掉。這樣可以優化固化時間和早期粘接強度。如果戶外使用，膠體上覆蓋一層矽酮膠可以提高耐候性。

使用方法

剪掉紙管頂端，刺穿內層鋁膜，裝上膠嘴，以 45 度角，按適當直徑，剪掉部分膠嘴，放入膠槍。粘接地板可用“濕粘法”，在立面應用可優先選用“乾粘法”，在膠體形成初始粘接強度前，需要對基材支撐或上夾具。夾持時間通常持續 24 小時，這取決於周圍環境溫度。將膠條擠成平行線條或“之”型可以提高溶劑的揮發速度。

- 【濕粘法】將膠條沿托梁，立柱，板條擠出，在平板面使用時，以每個膠條40釐米長擠出。“之”型膠條在中等寬度的基材表面更適用。例如：牆壁上的面板。
- 使用足量釘子和螺絲或夾具以承重，直到粘接區域形成初始強度。使用濕粘法有長達20分鐘的重新定位時間。
- 等膠體形成初始粘接力後（約24小時），再移去臨時夾具和固定物。
- 為了快速起強，可以用【乾粘法】，將膠擠在一個基面上，壓緊基面，拉開，晾置2-5分鐘，再壓緊2個基面。膠體不應被晾置超過20分鐘，否則會影響粘接強度。

清潔

可用松節水清洗施工工具和抹刀。

使用限制

用在塑膠板上時需要提前測試。

- 當施工現場氣溫低於-5°C時不可使用。
- 不推薦用於緊密夾持的粘接部位，例如：製作櫥櫃和細木工製品。
- 不推薦用在聚苯乙烯泡沫上。
- 不適用於粘貼鏡子。
- 高溫會減弱粘接強度（例如：超過 50°C）避免粘貼陽光直射下的金屬或金屬重物，例如：屋頂和側線。
- 不適用於粘貼長期處於潮濕環境的材料。



SELLEYS

技術說明書

專易寶建築強力粘接劑

發佈日期
2015/11/24

保質期
24 個月

注意事項/急救事項及船運資訊：
請參閱犀利公司研發部發佈的安全資料表。

SELLEYS

電話：(852) 2699 9333
傳真：(852) 2602 8844
網址：www.selleys.com.hk
地址：香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場第2座32樓3203-4室

Page | 2

© 2010 Selleys Pty Limited
ABN 67 000 049 427

All information contained in this Product Information Sheet is as accurate and up-to-date as possible. Products can be expected to perform as indicated in this Sheet, so long as application procedures are followed as recommended. However, there are no expressed or implied warranties set out in this information other than those implied by Commonwealth, State or Territory Legislation.