

犀利牌彈性填縫劑

發佈時間
08/12/11

產品描述：

犀利牌彈性填縫劑是可上油漆及具彈性的亞加力填縫劑，可應用於室內及室外。

包裝：

475克 / 支〔白色、櫟木色〕
450克 / 支〔灰色〕

用途：

犀利牌彈性填縫劑適用於密封寬度預期移動不超過 +/- 10% 的間隙及裂縫。

技術特性：

- 適用於木材、石膏板、磚頭、玻璃、鋁、陶瓷，油漆表面，及其他多種建築物料
- 超強彈性 - 能承受裂縫寬度 +/- 10% 的移動。適用於因輕微移動而導致沒有彈性的填充物料掉落的裂縫
- 可直接塗上水性及油性油漆而不需塗上底漆*
- 防水性 - 適用於室內及室外
- 抗流掛 - 10分鐘後為0毫米
- 施工容易
- 可以用水清潔
- 低氣味

固化時間：

- 視乎施工的溫度及濕度，犀利牌彈性填縫劑會在20至30分鐘內表乾，並在7天內完全固化。

使用方法：

- 確保所有表面是乾燥、潔淨，以及沒有塵埃、油脂、舊的密封膠碎屑和剝落的油漆。
- 需配合打膠槍使用，將填縫劑擠進裂縫。
- 用濕的手指或刮刀將填縫劑撫平，並馬上用濕毛巾清除多餘的填縫劑及用清水清潔工具。
- 靜待結皮〔約30分鐘*〕後才塗上水性油漆。若需使用油性油漆或裂縫太大，請靜待48小時至填縫膠完全乾固。

注意：

* 某些水性中塗及啞光漆可能於填縫劑乾燥時會裂開。請在使用前於不顯眼的地方進行測試。使用乙烯基 / 亞加力半光漆或預先塗上油性中塗或待填縫劑完全固化後才上漆，可減低油漆裂開的機會。

覆蓋率：

一支475克的犀利牌彈性填縫劑能擠出約10.6米長直徑6毫米的密封膠。

技術參數

外觀	平滑的軟膏
結皮時間 - (於 25°C 及 50%相對濕度)	20 - 30 分鐘**
可操作時間 - (於 25°C 及 50%相對濕度)	30 分鐘**
不黏塵時間 - (於 25°C 及 50%相對濕度)	60 分鐘**
蕭氏 A 硬度	大於 40
耐熱上限	最高可短暫耐熱 140°C
可承受縫隙移動	+ / - 10%

**在低溫及高濕度時，需要更長時間。

犀利牌彈性填縫劑

發佈時間
08 / 12 / 11

應用限制：

- 犀利牌彈性填縫劑不應低於5°C使用。
- 犀利牌彈性填縫劑不應低於0°C儲存。
- 若即將下雨，應避免在戶外使用犀利牌彈性填縫劑。施工後，應採取避雨措施，直至填縫劑完全固化。上漆可改善填縫劑的耐候性。
- 不適用於長期浸水或經常潮濕的地方。
- 犀利牌彈性填縫劑不適用於裂縫的移動大於裂縫寬度的+/-10%。
- 不適用於密封樺槽板之間的接縫或擋雨板重疊的部份。

警告/急救及運輸資訊：

請參閱犀利牌網頁上的安全說明書。