

犀利牌防霉中性玻璃膠

發佈時間

15/05/2012

產品描述：

犀利牌防霉中性玻璃膠是一種中性(無酸性)固化、單組份矽膠密封膠，能抵禦霉菌及黴菌。

包裝：

300克(白色、透明、米白色、深灰色、淺灰色、棕色、(象牙色、黑色) 及75克(白色)

用途：

適用於密封淋浴間、浴缸、溫泉浴池、鋅盤及管類裝置之間的縫隙。對陶瓷、釉面磚、金屬、塑膠、橡膠、玻璃、混凝土及英泥具優越的附著力。

技術特性：

- 優越的黏合力*
- 形成持久密封
- 固化時不收縮
- 防止霉菌及黴菌生長
- 施工時無難聞氣味
- 非腐蝕性
- 彈性持久 - 不收縮、破裂、粉碎或乾枯
- 抵禦濕氣、熱煮食油及蒸汽
- 25年品質保證 - 於購買後12個月內按指示使用

*相對於傳統的酸性固化矽膠，犀利牌防霉中性玻璃膠在混凝土及水泥漿的附著力會更佳。優越的附著力可減低真菌於膠邊底生長的可能性。

揮發性有機化合物含量資訊

產品目錄

密封膠

產品類型

可攜式密封膠或填隙化合物

揮發性有機化合物含量

≤4%*

揮發性有機化合物限制規定

4%

是否合乎 VOC 限值規定 (是/否/不適用)

是

*揮發性有機化合物含量按南海岸空氣品質管理局 Rule 1168的USEPA Reference Method 24方法檢測。

使用方法：

1. 確保施工表面乾淨，無塵埃、油脂及鏽漬。施工前請用松節水清潔及乾淨的抹布擦乾施工位置。
2. 將管咀以45°角切削至需要的大小，並將管咀套上玻璃膠上。將玻璃膠裝至膠槍上。
3. 以45°角前推方式確保將玻璃膠擠進裂縫中。
4. 可用抹刀刮平完工表面。多餘的玻璃膠需於5至10分鐘內結皮前用沾有松節水的濕布抹掉。
5. 玻璃膠於淋浴間施工後72小時內完全固化(以6毫米厚度為準則)。此時可用鋒利的刀片修剪並移除多餘的玻璃膠，但請避免割傷妥善密封的玻璃膠。

犀利牌防霉中性玻璃膠

發佈時間

15/05/2012

清潔：

於固化前，可用沾上松節水或丙酮的濕布將施工位置多餘的玻璃膠抹走。

玻璃膠固化後會變得極難以除去，需用打磨或刀具修剪方式移除。

使用提示：

- 於施工前在施工位置兩旁貼上膠紙，並於玻璃膠結皮前將膠紙撕下，可使完成品更為整潔。
- 由於玻璃膠不可上漆，如有需要，請於施工前完成上漆，使完成品更為美觀。
- 用沾有清潔劑的抹刀輕刮可達至更平滑表面。

技術參數：

典型特性(不視作規格用)

外觀(使用狀態)	不垂流、無溶劑軟膏
固化機理	濕氣固化，並非常迅速地發展為橡膠狀
固化速率	2 毫米深/日
結皮時間	5-10 分鐘 (視乎天氣而定)
伸展率	約 400% (ASTM D412)。 21 天固化。
溫度限制	-60°C 至 +150°C
可承受接縫移動	於適當設計接縫*施工，移動為不超過原縫闊度的±25%

*適當設計接縫指常規概念中正確的密封範圍，如密封深度等於密封闊度的一半，及玻璃膠應施於有適當的背墊物，避免玻璃膠無法黏附或限制玻璃膠的活動。

應用限制：

- 不可上漆
- 不推薦應用於魚缸
- 不推薦應用於與食物、餐具及食水有直接接觸的地方
- 不推薦應用於地下或水線下

警告/安全指引：

玻璃膠固化前請避免與皮膚及眼睛接觸。如不慎觸及眼睛，請用大量清水沖洗 15 分鐘並尋求醫學建議。請用洗滌劑及清水將沾染的皮膚清潔乾淨。請避免吸入氣體。由於此產品固化時會釋出甲乙基酮肟，請於良好的通風環境下使用。

運輸/儲存/危險品資訊：

儲存

儲存於陰涼及乾燥的環境

運輸

無限制